

ハイデッキ [H75] 関連の製品仕様

75mm高さのハイデッキは、JFE建材株式会社神戸工場において製造を開始致します。
 ハイデッキの基本仕様に変更はありませんが、関連製品のキースンプレート及び調整プレートの仕様が変更となります。

ハイデッキ75の仕様

■重量・断面性能

品名	板厚 (mm)	製品質量				全断面有効 断面二次モーメント	有効幅考慮 断面係数
		亜鉛めっき(Z12)		亜鉛めっき(Z27)			
		kg/m	kg/m ²	kg/m	kg/m ²	$I \times 10^4 \text{mm}^4$	$Z \times 10^3 \text{mm}^3$
KHD-75-08	0.8	7.88	12.5	8.12	12.9	120	18.7
KHD-75-10	1.0	9.79	15.5	10.0	15.9	150	24.4
KHD-75-12	1.2	11.7	18.6	11.9	19.0	180	29.4
KHD-75-14	1.4	13.6	21.6	13.9	22.0	206	34.4
KHD-75-16	1.6	15.5	24.6	15.8	25.0	232	39.3


※表面処理がZ27の場合は納期に余裕をみて下さい。

■材料

種類の記号	付着量記号	亜鉛の両面最小付着量	使用材料
SGCC	Z12	120 g/m ²	JIS G 3302 「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」 降伏点205 N/mm ² 、引張強さ295 N/mm ² 以上
	Z27	275 g/m ²	

■形状・寸法

標準型[T]



ハイデッキ75役物

<p>S</p>	<p>S1</p>	<p>S2</p>
<p>A1</p>	<p>A2</p>	<p>B1</p>

キーストプレートの仕様

■重量・断面性能


品名	板厚 (mm)	製品質量		全断面有効 断面二次モーメント	有効幅考慮 断面係数
		亜鉛めっき(Z12)	亜鉛めっき(Z27)		
		kg/m	kg/m	$I \times 10^4 \text{mm}^4$	$Z \times 10^3 \text{mm}^3$
KP-08	0.8	5.89	6.07	12.2	9.80

※表面処理がZ27の場合は納期に余裕をみて下さい。

■材料

種類の記号	付着量記号	亜鉛の両面最小付着量	使用材料
SGCC	Z12	120 g/m ²	JIS G 3302 「溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯」 降伏点205 N/mm ² 、引張強さ295 N/mm ² 以上
	Z27	275 g/m ²	

■形状・寸法




原則として、デッキプレート長さが1,000mm以下の場合に使用します。
製品長さL=350mm~1,200mm

調整プレートの仕様

■材料 -ハイデッキ75と同様-

■形状・寸法



品名	幅(mm)	板厚(mm)	製品長さ(mm)
HPL200	200	1.2	1,000
HPL300	300	1.2	
HPL400	400	1.6	2,000

合板型枠用調整プレートには釘穴加工(@600mm)を施します。

ハイデッキ [H75] の設計・施工は、社団法人公共建築協会「平成18年版 床型枠用鋼製デッキプレート(フラットデッキ)設計施工指針・同解説」によります。

JFE 建材 株式会社 <http://www.jfe-kenzai.co.jp/>

建材商品営業部	〒103-0012	東京都中央区日本橋堀留町1-10-15 (JL日本橋ビル)	TEL.03(5644)5416	FAX.03(5644)5711
北海道支店	〒060-0806	札幌市堺区北六条西1-4-2 (ファーストプラザビル)	TEL.011(708)6411	FAX.011(728)4675
東北支店	〒980-0803	仙台市青葉区国分町3-4-33 (仙台定禅寺ビル)	TEL.022(266)3070	FAX.022(223)3060
新潟支店	〒950-0087	新潟市中央区東大通1-2-23 (北陸ビル)	TEL.025(246)3233	FAX.025(246)3255
北関東支店	〒330-0843	さいたま市大宮区吉敷町2-44 (吉敷町スクエアビル)	TEL.048(647)6600	FAX.048(647)6677
名古屋支店	〒460-0003	名古屋市中区錦1-7-19 (名古屋岡本ビル)	TEL.052(204)5700	FAX.052(204)5708
北陸支店	〒930-0004	富山市桜橋通り2-25 (第一生命ビル)	TEL.076(441)1462	FAX.076(432)2384
大阪支店	〒550-0002	大阪市西区江戸堀1-9-1 (肥後橋センタービル)	TEL.06(6444)7621	FAX.06(6444)7623
中国支店	〒730-0036	広島市中区袋町4-21 (広島フコク生命ビル)	TEL.082(248)7302	FAX.082(248)3141
四国支店	〒760-0023	高松市寿町1-3-2 (高松第一生命ビル)	TEL.087(821)5548	FAX.087(821)5540
九州支店	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1-35 (博多三井ビルディング2号館)	TEL.092(263)1561	FAX.092(263)1475